

NOMBRE DEL PRODUCTO	SAYER LUX
---------------------	------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	TINTA HIDROALCOHOLICA EN BASE A COLORANTES
--------------------	---

PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<i>Tinta para uso directo a la madera. Es resistente al sangrado al sobre aplicarse con productos al solvente, por lo que se recomiendan en procesos con sellado a inmersión. Tienen resistencia a la decoloración por peróxidos, por lo que se recomienda en procesos donde se fondea con fondos poliéster o poliacrílicos.</i>
---------------------------	--

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<i>Tinta con una excelente transparencia y por su naturaleza tiene una gran humectación y penetración en la fibra de la madera, presenta una buena solidez a la luz, aunque se recomienda solo para muebles de uso en interiores.</i>
-----------------------------	---

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25°C % Sólidos Aspecto Físico Tiempo de secado al ambiente a 25°C Caducidad	0.93 a 0.97 1 a 5 Líquido de color 2 a 4 Horas 1 Año
-------------------------	---	--

TIPO DE APLICACIÓN	TRAPO	PISTOLA
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	DIRECTA N/A	DIRECTA 30 a 50 gr/m²

NOTAS

- No existen colores básicos de serie para esta tinta, por lo que surten bajo pedido especial, con la proporción alcohol-agua en función de las necesidades de secado del cliente. Si se desea un tiempo de secado más rápido, se puede incrementar el contenido de alcohol, a mayor contenido de agua se requiere de un mayor tiempo de secado.
- Este es un producto volátil, por lo que es necesario conservarlo en su recipiente cerrado. Conserve este producto almacenado a la sombra, en un lugar fresco y seco.
- Durante su aplicación y secado se desprenden vapores orgánicos; se recomienda el uso de mascarilla, lentes de seguridad y guantes, como equipo de protección personal, así como trabajar en un área bien ventilada

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.