

NOMBRE DEL PRODUCTO	SAYER TONE
---------------------	-------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	TINTA EN BASE A COLORANTES
DILUYENTE	TXCO-1000
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<i>Tinta para aplicación directa a la madera de gran versatilidad de uso, transparencia y brillantes de tono. Puede usarse como igualador, pretinta, penetrante, tinta o sombra; según se requiera o para entonar acabados de nitrocelulosa o poliuretano.</i>

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<i>Producto con alta transparencia, desarrollo uniforme de color y brillantez de tono.</i>
-----------------------------	--

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico % Sólidos Viscosidad CF/2 a 25°C Aspecto Físico Tiempo de secado Caducidad	0.80 a 0.90 Según el color 18 a 22 Segundos Líquido de color 10 Minutos 2 Años
-------------------------	---	---

TIPO DE APLICACIÓN	PISTOLA
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	DIRECTA 60 a 90 gr/m ²

NOTAS

•PREPARACIÓN:

Para preparar una tinta TXCO-1XXX, se usan los colores básicos de la serie TC-08XX.

TXCO-1000	Base Transparente	100	Partes
TC-08XX	Concentrado de color	5 a 15	Partes

•SERIE DE TINTAS CONCENTRADAS:

Clave	Color
TC-0821	Negro
TC-0831	Amarillo Verdoso
TC-0835	Amarillo Rojizo
TC-0871	Rojo Fuego
TC-0875	Rojo Vino
TC-0881	Naranja
TC-0891	Azul Intenso
TC-0892	Azul Claro

•SERIE DE COLORES DIRECTOS:

Clave	Color
TXCO-1000	Base Transparente
TS-4002	Negro
TS-4004	Canario
TS-4005	Amarillo Oro
TS-4007	Rojo Vivo
TS-4008	Naranja
TS-4009	Azul
TS-4011	Royal Marrón

•Disponible en cualquier color bajo pedido especial. Cuando se formule una tinta TXCO-1XXX a partir de la base transparente más los concentrados de color TC-08XX, se debe usar como máximo 3 colores de la serie de básicos, para llegar a la tonalidad deseada. Esto facilitará conseguir tonos repetibles y ajustes de color. Al usar esta tinta para entonar lacas, se debe agregar un máximo de 5% sobre el producto base y agite hasta incorporar perfectamente.

•IMPORTANTE: No se debe mezclar con otras familias de tintas y diluir con la base TXCO-1000 para conservar las propiedades originales del producto. No es recomendable esta serie para muebles que van a ser expuestos al sol o de uso en exteriores. No debe sobre aplicarse con productos en base a poliéster o productos de curado ultravioleta. En caso de ser necesario sobre aplicar con productos poliéster, se debe usar un aislante tipo R-0125/A.

•Este producto debe ser almacenado a la sombra, en un lugar fresco y seco.

•Durante su aplicación y secado, se desprenden vapores de tipo orgánico, por lo que se recomienda el uso de mascarilla con filtro, lentes de seguridad y guantes, como equipo de protección personal al estar trabajando con el producto; así como trabajar en lugares con buena ventilación. Evite que los productos tengan contacto con los ojos y la piel, si se da el caso, lave inmediatamente con abundante agua y consulte a su médico.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.