

NOMBRE DEL PRODUCTO	ESTUCO UV RD
---------------------	---------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	ESTUCO POLIÉSTER DE CURADO CON LUZ UV
DILUYENTE	FW-0020
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<i>Estuco transparente desarrollado para máquinas de rodillo tipo Lacadora Simple o Barnizadora Reverse, para fondear y dar cuerpo en procesos de tableros de MDF o aglomerado enchapado, previamente masillado o estucado.</i>

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<i>Estuco transparente con buena reactividad, dureza y fácil lijado. En mueble económico, por su excelente nivelación puede dejarse como terminado.</i>
-----------------------------	---

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	<i>Peso Específico a 25 °C</i> <i>% Sólidos</i> <i>Viscosidad CD/8 a 25 °C</i> <i>Aspecto Físico</i> <i>Tipo de lámpara de alta presión 80W/cm</i> <i>Número de lámparas de alta presión</i> <i>Velocidad del transporte</i> <i>Tiempo de Lijado</i> <i>Tiempo de Estibado</i> <i>Caducidad</i>	<i>1.19 a 1.21</i> <i>99 a 100</i> <i>33 a 36 Segundos</i> <i>Líquido Viscoso</i> <i>Mercurio</i> <i>Una</i> <i>3.0 m/min</i> <i>Inmediato</i> <i>Inmediato</i> <i>6 Meses</i>
-------------------------	--	---

TIPO DE APLICACIÓN	LACADORA SIMPLE	BARNIZADORA REVERSE
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	DIRECTA 10 a 30 gr/m ²	DIRECTA 40 a 100 gr/m ²



NOTAS

- Si se requiere incrementar la reactividad del producto se puede agregar el fotoiniciador AS-0001 de 1 a 3%.
- Este producto no debe ser expuesto al calor o a la luz, para evitar la reacción prematura del material.
- Se recomienda llevar un estricto control de las horas de uso de las lámparas UV, para valorar su eficiencia y evitar problemas de curado. La vida útil de las lámparas varía entre 1500 y 2000 horas de uso. Es recomendable trabajar con lentes con protección a los rayos UVA y UVB en el área de curado UV. Nunca se debe mirar directamente dentro del horno UV con las lámparas en operación.
- No se deben utilizar otros solventes, que no sean los recomendados para no alterar el comportamiento del producto y evitar riesgos de inflamabilidad al pasar por las lámparas de luz UV o de solvente atrapado.
- Este producto debe ser almacenado a la sombra, en un lugar fresco y seco.
- Se recomienda el uso de mascarilla, lentes de seguridad y guantes, como equipo de protección personal, al manipular el producto. Evite que los productos tengan contacto con los ojos y la piel; en caso de contacto accidental, lave inmediatamente con agua abundante. La limpieza de producto sobre la piel se debe hacer con agua y jabón, nunca con solvente.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.