

NOMBRE DEL PRODUCTO	LACA BLANCA UV BRILLANTE SP
---------------------	------------------------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	LACA POLIÉSTER BLANCA DE CURADO CON LUZ UV
FOTOINICIADOR	UV-9506 al 10%
DILUYENTE	FW-0020 del 20 a 25%
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Acabado blanco UV para aplicación a pistola, diseñado para procesos a poro cerrado y alto brillo sobre MDF. Para puertas de cocina y muebles de baño.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Acabado de alta estabilidad, no contiene fotoiniciador, de excelente nivelación, alto poder de llenado y alto brillo.
-----------------------------	---

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25 °C % Sólidos Viscosidad CF/4 a 25 °C Aspecto Físico Tiempo de Flash Off Tiempo de exposición a lámparas TL03/TL05 Tipo de lámparas de alta presión 80W/cm Número de lámparas de alta presión Velocidad del transporte Tiempo de Estibado Brillo Angulo 60° Caducidad	1.18 a 1.20 97 a 98 43 a 45 Segundos Líquido Blanco 5 Minutos No es necesario Galio + Mercurio Dos 4 m/min Inmediato 92 a 95 UB 6 Meses
-------------------------	--	--

TIPO DE APLICACIÓN	PISTOLA
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	15 a 17" CF/4 a 25 °C 100 a 110 gr/m ²

NOTAS

- No se debe exceder el gramaje recomendado, para evitar el problema de falta de curado en el fondo de la película, que se puede traducir a falta de adherencia con desprendimiento y/o arrugamiento, pérdida de brillo y falta de dureza.
- Este producto no debe ser expuesto al calor o a la luz, una vez mezclado con el fotoiniciador, para evitar la reacción prematura del material.
- Se recomienda llevar un estricto control de las horas de uso de las lámparas UV, para valorar su eficiencia y evitar problemas de curado. La vida útil de las lámparas varía entre 1500 y 2000 horas de uso. Es recomendable trabajar con lentes con protección a los rayos UVA y UVB en el área de curado UV. Nunca se debe mirar directamente dentro del horno UV con las lámparas en operación.
- No se deben utilizar otros solventes, que no sean los recomendados para no alterar el comportamiento del producto y evitar riesgos de inflamabilidad al pasar por las lámparas de luz UV o de solvente atrapado.
- Este producto debe ser almacenado a la sombra, en un lugar fresco y seco.
- Se recomienda el uso de mascarilla, lentes de seguridad y guantes, como equipo de protección personal, al manipular el producto. Evite que los productos tengan contacto con los ojos y la piel; en caso de contacto accidental, lave inmediatamente con agua abundante. La limpieza de producto sobre la piel se debe hacer con agua y jabón, nunca con solvente.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.