

NOMBRE	RESANADOR ULTRALIGERO		
DEFINICION TECNICA	RESANE BASE POLIESTER		
CATALIZADOR	KC-0500 del 3% al 5 %		
DESCRIPCION	El Resane de poliéster tiene un excelente poder de relleno, en la mayoría de las superficies metálicas tiene adherencia, su alto poder de relleno y su baja densidad permite usarlo para cubrir las imperfecciones de golpes o abolladuras.		
USO	Se recomienda sobre todas las superficies por su buena adherencia permite su adhesión a fibra de vidrio y para la reconstrucción de piezas golpeadas que se requieren nivelar.		
CARÁCTERÍSTICAS FISICAS	Peso Específico a 25°C 1.05 a 1.12 Viscosidad Brockfield (7 / 10) 35,000 +- 500cps %NV 25°C 98 +- 1% Espesor recomendado 4 milímetros máx. Caducidad del Producto..... 2 años		
COMPONENTES DEL SISTEMA	KF-0500 RELACION PESO 100 % KC-0500 3% - 5%	Antes de preparar el material, se recomienda agitar muy bien.	
PREPARACION SUSTRATO	1. Lije la superficie eliminando la pintura vieja hasta llegar a la lámina. Si el área a reparar es grande utilice removedor para quitar completamente la pintura vieja defectuosa, 2. Lije con P-80 para eliminar oxido y ayude a tener buena adherencia la masilla, vaya desvaneciendo los bordes con lija P-120, hasta las orillas de la zona a reparar con Lija P-240 . SUPERFICIES NUEVAS 1. Limpie la pieza con solvente desengrasaste. 2. Lije para eliminar rastros de contaminación.		
FAMILIA: REPINTADO AUTOMOTRIZ			
VERSIÓN: 06-01-06			
IMPRESIÓN: 06-01-06			

PROCESO					
Temperatura ambiente 25°C					
	LIMPIEZA	Limpie con solvente desengrasante KS-0030			
	RELACION DE MEZCLA	Lijar con orbital la superficie con Lija P-80			
	PREPARACION	Menos 15°C 5% de Catalizador 25 - 30°C 3% de Catalizador			Preparar solo la cantidad a utilizar.
	VARIACION TEMPERATURA AMBIENTE	Mas 30°C Menos 2% Catalizador			
	MANOS RECOMENDADAS	Aplicar con espátula espesor máximo de 4 milímetros			Si se requiere corregir defectos de aplicación, lijar P-180 y volver aplicar otra capa.
	TIEMPO DE VIDA	Tiempo de 6 - 8 minutos			Si la temperatura ambiente es arriba de 30°C, puede tener solo 4 - 5 minutos para aplicar.
	TIEMPO DE SECADO	Temperatura a 25°C 30 a 45 minutos		TIPO DE SECADO	IR de 20 a 35 minutos.
	LIJADO	Lijar con orbital la masilla con P-180. Si han quedado bordes, se pueden desvanecer con Lija P-80, P-120.		LIJADO	Lija P-180
	SEGURIDAD El equipo de seguridad previene accidentes, se recomienda utilizar: mascarilla con cartucho de vapores orgánicos, lentes de seguridad, guantes de látex, ropa de trabajo. Es muy importante que se aplique en un lugar ventilado. Este producto es inflamable, manténgase fuera del alcanza de menores. Lávese las manos después de usar el producto y antes de tomar alimentos. Evite la inhalación de vapores y salpicaduras a la piel y ojos, si llega a suceder lave con abundante agua la zona afectada y retire la ropa con derrames.				
IMPORTANTE: Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.					
PINTUSAYER-ICI MEXICANA SA, CV. Av13.7 Km. Carretera Libre a Celaya, San Isidro del Llanito, CP 38511. Tel: (442) 238 18 00; Fax: (442) 238 18 09					