

NOMBRE	ADITIVO FLEXIBILIZANTE		
DEFINICION TECNICA	ADITIVO FLEXIBLE		
DILUYENTE	NO SE RECOMIENDA		
DESCRIPCION	Es un material utilizado como aditivo en el sistema de repintado automotriz como KF-2030 Primer Universal, KR-5XXX Esmalte Acrílico y KR-7001 Acabado Bicapa para las partes plásticas del vehiculo, ayuda a flexibilizar la película y evita que se estrelle.		
USO	Es un producto de alta compatibilidad en el sistema, como defensas, fasias y todo aquello donde se requiera de flexibilidad.		
CARÁCTERISTICAS FISICAS	Peso Específico a 25°C 0.92 – 0.98 % No volatiles a 25°C 41 +- 2% Caducidad del Producto..... 2 años		
COMPONENTES DEL SISTEMA	KS – 1020	RELACION VOL. 100 parte	Ver al reverso las recomendaciones para cada producto a utilizar.
PREPARACION SUSTRATO	1. Para usar este tipo de producto debe contar con el equipo de protección personal recomendado. Lea las instrucciones de seguridad antes de usar el producto. 2. Antes de aplicar el producto, debe limpiar con agua y jabón la pieza. 3. No se recomienda aplicarse sobre piezas pintadas, se debe remover la pintura vieja. 4. Fibrar la superficie con fibra scoch 400. 5. Aplicar el promotor de adherencia KS-1040. 6. Revisar para cada producto la cantidad de Aditivo flexibilizante KS-1020 que se recomienda. 7. Cuando se utiliza el aditivo flexibilizante el tiempo de secado se prolonga hasta 1 hora, se recomienda respetar el tiempo de secado del producto. 8. El aditivo flexibilizante es adecuado para todo el sistema de la linea de repintado automotriz, no se recomienda para otros sistemas ya que pueden tener problemas de incompatibilidad.		
FAMILIA: REPINTADO AUTOMOTRIZ			
VERSIÓN: 26-01-07			
IMPRESIÓN: 23-01-07			

PROCESO				
	Temperatura ambiente 25°C			
	TIPO DE SUSTRATO	PARTES PLASTICAS		
	LIMPIEZA	CON AGUA Y JABON		
	RELACION DE MEZCLA PRIMER UNIVERSAL	KF-2030 KS-0040 KS-1020	100 PARTE 100 PARTE 10 PARTE	
	RELACION DE MEZCLA ESMALTEACRILICO	KR-5XXX KC-5000 KS-0051 KS-1020	8 PARTES 1 PARTE 5 - 6 PARTES 2 PARTES	
	RELACION DE MEZCLA ACABADO BICAPA	KR-7001 KC-7000 KS-0070 KS-1020	4 PARTES 1 PARTE - - PARTES 1 PARTES	
	APLICACION	CABINA PRESURIZADA		UTILICE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
	TIEMPO DE SECADO	EL TIEMPO DE SECADO SE PROLONGA 1 A 2 HORA MAS.		
IMPORTANTE: El tiempo de secado en cada sistema se retarda hasta una hora, Se recomienda entregar la unidad al cliente una vez que haya transcurrido de 48 a 72 horas después de la aplicación.				
SEGURIDAD  El equipo de seguridad asegura y previene accidentes, se recomienda utilizar: mascarilla con cartucho de vapores orgánicos o gases ácidos, lentes de seguridad, guantes de látex, ropa de trabajo. Es muy importante que se aplique en un lugar ventilado. Por ningún motivo se debe utilizar este material sin su equipo de protección personal y solo se debe usar una persona capacitada. Este producto es inflamable y contiene sustancias ácidas, manténgase fuera del alcanza de menores. Lávese las manos después de usar el producto y antes de tomar alimentos. Evite la inhalación de vapores y salpicaduras a la piel y ojos, si llega a suceder lave con abundante agua la zona afectada y retire la ropa con derrames.				
IMPORTANTE: Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.				
PINTUSAYER-ICI MEXICANA SA, CV. Av13.7 Km. Carretera Libre a Celaya, San Isidro del Llanito, CP 38511. Tel: (442) 238 18 00; Fax: (442) 238 18 09				