

NOMBRE	PROMOTOR DE ADHERENCIA
DEFINICION TECNICA	AISLANTE PARA PIEZAS TIPO OLEOFINICO
DILUYENTE	NO SE RECOMIENDA
DESCRIPCION	Es un aislante que promueve la adherencia en las siguientes capas de un proceso de repintado, adecuado para piezas plásticas tipo termoplásticos (PC, PP, PE). Es un producto de baja viscosidad para aplicar a pistola a una mano, debe mojar perfectamente toda la pieza cuidando las partes ocultas y bordos que también deben de aplicar.
USO	El uso común de piezas plásticas hace indispensable el uso del promotor de adherencia. Es un producto que favorece la adhesión en las subsiguientes capas en el proceso de repintado automotriz.
CARÁCTERÍSTICAS FISICAS	Peso Específico a 25°C 0.86 a 0.88 % No volátiles a 25°C 10%± 1 Caducidad 2 años
COMPONENTES DEL SISTEMA	KS - 1040 RELACION VOL. 100 parte Directo para aplicar.
PREPARACION SUSTRATO	1. Para usar este tipo de producto debe contar con el equipo de protección personal recomendado. Lea las instrucciones de seguridad antes de usar el producto. 2. Identificar el tipo de plástico que se va a pintar. 3. Antes de aplicar el producto, debe limpiar con agua y jabón la pieza. 4. Limpiar con Desengrasolv KS-0030, para eliminar restos de grasa y silicones que normalmente trae la pieza. 5. No se recomienda utilizar este producto para piezas pintadas, se debe remover la pintura vieja hasta tener la pieza limpia completamente. 6. Fibrar la superficie ligeramente con fibra scotch 400. 7. Aplicar a pistola el Promotor de Adherencia KS-1040. 8. Para seguir el proceso se sugiere revisar las hojas técnicas del sistema de repintado para plástico; el uso del Aditivo Flexibilizante KS-1020 indispensable para pintar piezas plásticas.
FAMILIA: REPINTADO AUTOMOTRIZ VERSIÓN: 30-01-06 IMPRESIÓN: 30-01-06	

PROCESO				
	Temperatura ambiente 25°C			
	TIPO DE SUSTRATO		PARTES PLASTICAS	
	LIMPIEZA		CON AGUA Y JABON	
	LIMPIEZA		KS-0030 DESENGRASOLV	ELIMINA LOS RESTOS DE GRASA
	RELACION DE MEZCLA		SE APLICA DIRECTO No requiere solvente	
	TIPO DE PISTOLA		Presión del Aire	
	Conven- cional	Sifón	2.1-2.8 Kg/cm2 30.40 PSI en la pistola	
		Gravedad	2.1-2.8 kg/cm2 30-40 PSI en la pistola	
	HVLP	Sifón	0.6-0.7 Kg/cm2 8-10 PSI en la pistola	
		Gravedad	0.6-0.7 kg/cm2 8-10 PSI en la pistola	
	MANOS RECOMENDADAS		1 manos ligeras 40 – 50 gr/m2	
	TIEMPO DE SECADO A TEMPERATURA AMBIENTE 20 - 25°C		1 Horas	
SEGURIDAD  El equipo de seguridad asegura y previene accidentes, se recomienda utilizar: mascarilla con cartucho de vapores orgánicos o gases ácidos, lentes de seguridad, guantes de látex, ropa de trabajo. Es muy importante que se aplique en un lugar ventilado. Por ningún motivo se debe utilizar este material sin su equipo de protección personal y solo se debe usar una persona capacitada. Este producto es inflamable y contiene sustancias ácidas, manténgase fuera del alcanza de menores. Lávese las manos después de usar el producto y antes de tomar alimentos. Evite la inhalación de vapores y salpicaduras a la piel y ojos, si llega a suceder lave con abundante agua la zona afectada y retire la ropa con derrames.				
IMPORTANTE: Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.				
PINTUSAYER-ICI MEXICANA SA, CV. Av13.7 Km. Carretera Libre a Celaya, San Isidro del Llanito, CP 38511. Tel: (442) 238 18 00; Fax: (442) 238 18 09				